

Einstellbereich / Adjustment range

1,4	← Düsengröße / Nozzle (mm) →	1,2
4	← Schichten / Layers →	4(5)
160	← Trockenschichtstärke / Dry film layer thickness (µm) →	120 (160)

	Verdünnung / Einstellzusatz Thinner / Reducer	Keine. None.
	Lackierpistole Spraygun	1,2 - 1,4 mm bei /at 2,0 bar / 29 psi.
	Spritzgänge Spray runs	Min. 4 nasse Schichten auf Verlauf. Min. 4 wet layers.
	Ablüftzeiten / Trocknung Flash Off - / Drying Time	Zwischen Spritzgängen: ca. 15 min. bei 25 °C. Das Produkt trocknet am besten bei Luftzirkulation! Vor Klarlack: ca. 20 min. bei 50°C. Nach dem Ablüften! Between single layers: 15 min. at 25 °C. The product dries best with air circulation! Before Clear coat: ca. 20 min. at 50°C. After flash off!
	Klarlack ClearCoat	CARDIP ClearCoat UltraGloss 8082.
	Viskosität & Temperatur Viscosity & temperature	21-28 s (DIN 4 / 20 °C). Verarbeitungstemperatur: 20-30 °C. 21-28 s (DIN 4 / 20 °C). Processing temperature: 20-30 °C.
	Lagerung Storage	Lagern zwischen 5 °C und 30 °C. Lagerstabilität ungeöffnet bei 20 °C: 12 Monate. Store between 5 °C and 30 °C. Storage stability unopened at 20 °C: 12 months.
	Ergiebigkeit Yield	Ausreichend für bis zu 2 m ² fertig aufgebaut in 4 Schichten. Sufficient for up to 2 m ² fully built up in 4 layers.

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen. Das Produkt ist für die gewerbliche Verwendung bestimmt.

All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes. The product is intended for commercial use.