

	Surface	Utiliser uniquement sur des surfaces peintes en 2 composants. Vérifier la compatibilité et l'adhérence/la pelabilité des autres substrats!
	Préparation	Polissez la surface avant l'application. Les rayures provoquent une adhérence plus forte et une pelabilité plus difficile!
	Diluant / Additif d'ajustement	Aucun.
	Spraygun	1,2 - 1,4 mm à 2,0 bar / 29 psi.
	Les pulvérisations	Min. 4 couches humides. Épaisseur de couche sèche minimale requise: 120 µm!
	Flash Off - / Temps de séchage	Entre les couches simples : 15 minutes à 30 °C. Le produit sèche mieux avec une circulation d'air ! Avant la Couleur ou le Clearcoat: environ 30 minutes à 60 °C. Après le flash off !
	Couches de base (couleur)	Peut être recouvert avec couches de base 1 composante à base d'eau et de solvant (standard automobile).
	ClearCoat	AKEMI® Turbo Gloss 2K-UHS Clearcoat 2:1
	Viscosité et température	21-28 s (DIN 4 / 20 °C). Température de traitement : 20-30 °C.
	Stockage	Stocker entre 5 °C et 30 °C. Le produit doit être protégé du gel pendant le stockage et le transport. Stabilité de stockage non ouvert à 20 °C : 12 mois
	Rendement	1L suffisant pour 1,5 m ² entièrement construits en 4 couches.

Lors de l'utilisation de ce produit, veuillez respecter les indications figurant sur la fiche de données de sécurité correspondante, les dispositions légales en vigueur (règlement sur les substances dangereuses) et les prescriptions de l'association professionnelle. Les informations contenues dans cette fiche correspondent à l'état actuel de nos connaissances et ont pour but d'informer sur nos produits. Elles n'ont donc pas pour but de garantir certaines propriétés des produits ou leur adéquation à une utilisation concrète. Les acheteurs et les utilisateurs doivent donc évaluer eux-mêmes, sous leur propre responsabilité, l'adéquation de nos produits aux exigences qui leur sont posées dans les conditions qui prévalent. Le produit est destiné à un usage professionnel.