



	<b>Untergrund</b>	Nur auf 2K lackierten Oberflächen verwenden. Andere Untergründe auf Verträglichkeit und Haftung / Abziehbarkeit prüfen!
	<b>Vorbereitung</b>	Polieren Sie die Oberfläche vor dem Auftragen. Kratzer bewirken stärkere Haftung / schwierigere Ablösbarkeit!
	<b>Verdünnung / Einstellzusatz</b>	Keine.
	<b>Lackierpistole</b>	1,2 - 1,4 mm bei 1,8 - 2,0 bar
	<b>Spritzgänge / Schichtstärke</b>	Min. 4 nasse Schichten auf Verlauf. <b>Min. 120my Trockenschichtstärke notwendig!</b>
	<b>Ablüfzeiten / Trocknung</b>	Zw. den Spritzgängen: ca. 15 min. bei 30 °C. Trocknet am besten bei Luftzirkulation! Vor Klarlack: ca. 30 min. bei 60°C nach dem Ablüften der letzten Schicht!
	<b>Basislacke (Farbe)</b>	Überlackierbar mit wasser- und lösemittelbasierenden 1K-Basislacken (Automobilstandard).
	<b>Klarlack</b>	<b>CARDIP 80 / 90 Series ClearCoats.</b> Für Markenfremde Produkte Kompatibilitätsblatt auf Seite 2 beachten!
	<b>Viskosität &amp; Temperatur</b>	21-28 s (DIN 4 / 20 °C). Verarbeitungstemperatur: 20-30 °C.
	<b>Lagerung</b>	Lagern zwischen 5 °C und 30 °C. Lagerstabilität ungeöffnet bei 20 °C: 12 Monate.
	<b>Ergiebigkeit</b>	1L ausreichend für bis zu 1,5 m <sup>2</sup> fertig aufgebaut in 4 Schichten.

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen. Das Produkt ist für die gewerbliche Verwendung bestimmt.