

### Produktbeschreibung

Hochfüllender 2K-Klarlack mit kratzfesten Eigenschaften, optimalem Verlauf und hochglänzendem Finish. Speziell entwickelt für die universelle Verarbeitung auf CARDIP Sprühfolie. VOC-Konform und lösemittelhaltig.

### Eigenschaften

Leicht zu verarbeiten, exzellente Glanzhaltung und schnelle Trocknung. Hervorragende Beständigkeit gegen Umwelt und Witterungseinflüsse.

### Product Description

High-filling 2K scratch resistant clearcoat with with highgloss finish. Specially developed for universal use on CARDIP peelable paint. VOC compliant and solvent-based.

### Properties

Easy to apply, excellent gloss stability and fast drying. Excellent resistance against weathering and environmental impacts.

	<b>Mischungsverhältnis</b> <b>Mixing ratio</b>	2 : 1
	<b>Härter</b> <b>Hardener</b>	CARDIP 2K HS Hardener 80 Series (8070 / 8071).
	<b>Verdünnung</b> <b>Thinner</b>	CARDIP UNI Thinner 800 / 900 or CARDIP Thinner Slow 850: + 10-20 %
	<b>Viskosität &amp; Temperatur</b> <b>Viscosity &amp; temperature</b>	18-22 s (DIN 4 / 20 °C). Verarbeitungstemperatur: 20-25 °C. Verarbeitungszeit: 1 Std. 18-22 s (DIN 4 / 20 °C). Processing temperature: 20-25 °C. Pot life: 1h.
	<b>Lackierpistole</b> <b>Spray gun</b>	1,3 mm bei/at 2,0 bar / 29 psi.
	<b>Spritzgänge</b> <b>Spray Runs</b>	Klebegang, gefolgt von 2 satten Schichten. Adhesion layer, followed by 2 wet coats.
	<b>Abluftzeiten</b> <b>Flash Off Times</b>	10- 15 min zwischen den Spritzgängen / between coats 15 - 20 min vor der Ofentrocknung / before drying in the oven
	<b>Trocknung</b> <b>Drying Times</b>	25 °C → 12 h      Trocknung bei 25 °C empfohlen! 50 °C → 30 min      Drying at 25 °C recommend!
	<b>Lagerung</b> <b>Storage</b>	Lagern zwischen 5 °C und 35 °C. Lagerstabilität ungeöffnet bei 20 °C: 24 Monate / Härter 12 Monate. Store between 5 °C and 35 °C. Storage stability unopened at 20 °C: 24 months / hardener 12 months.
	<b>VOC</b>	Spritzfertig max. 500 g / Liter Ready to spray max. 500 g / liter
	<b>Polierbarkeit</b> <b>polishing</b>	Schleif- und Polierbar 1 Stunde nach Abkühlen auf Raumtemperatur, nach vollem Trocknungszyklus. Sandable and polishable 1 hour after cooling to room temperature, after full drying cycle.
	<b>Glanzgrad</b> <b>gloss level</b>	Hochglänzend 60-70 E / 20° Highgloss 60-70 E / 20°

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen. Das Produkt ist für die gewerbliche Verwendung bestimmt.

All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes.

The product is intended for commercial use.