

Produktbeschreibung

Hochfüllender 2K-Klarlack mit kratzfesten Eigenschaften, optimalem Verlauf und hochglänzendem Finish. Speziell entwickelt für die universelle Verarbeitung auf CARDIP Sprühfolie BaseCoat CD001. VOC-Konform und lösemittelhaltig.

Eigenschaften

Leicht zu verarbeiten, exzellente Glanzhaltung und schnelle Trocknung. Hervorragende Beständigkeit gegen Umwelt und Witterungseinflüsse.

Product Description

High-filling 2K scratch resistant clearcoat with high gloss finish. Specially developed for universal use on CARDIP Sprühfolie BaseCoat CD001. VOC compliant and solvent-based.

Properties

Easy to apply, excellent gloss stability and fast drying. Excellent resistance against weathering and environmental impacts.

| | | |
|--|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Mischungsverhältnis Mixing ratio | 2 : 1 nach Volumen / by volume |
| | Härter Hardener | CARDIP Sprühfolie TopCoat Härter CD004 CARDIP Sprühfolie TopCoat Hardener CD004 |
| | Verdünnung Thinner | CARDIP Sprühfolie Verdünnung CD005 CARDIP Sprühfolie Thinner CD005 ca. 10-15 % |
| | Verarbeitviskosität Viscosity for application | 15 - 18 s (DIN 4 / 20°C) Verarbeitungszeit / Pot Life: 1 h Lacktemperatur - paint temperature > 20°C |
| | Applikation Application | Fließbecherpistole Conventional gun 1,2 - 1,4 mm, 1,8-2,2 bar |
| | Spritzgänge Spray Runs | 2 → Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness 40 - 60 µm Eine geschlossene Klebeschicht und eine Verlaufsschicht. Spray one closed coat for adhesion and one coat evenly! |
| | Ablüftzeiten Flash Off Times | 5 - 10 Minuten zwischen den Spritzgängen / between coats 45 - 60 min vor der Ofentrocknung / before drying in the oven |
| | Trocknung Drying Times | 20°C → 12 h Trocknung bei 20°C empfohlen! 50°C → 30 min Drying at 20°C recommend! |
| | Lagerung Storage | Nicht über 35 °C lagern. Do not store above 35 °C. Lagerstabilität ungeöffnet bei 20 °C: 48 Monate / Härter: 12 Monate. Storage stability unopened at 20 °C: 48 months / hardener 12 months. |
| | VOC | Spritzfertig max. 559 g/Liter Ready to spray max. 559 g / liter |
| | Polierbarkeit polishing | Schleif- und Polierbar 1 Stunde nach Abkühlen auf Raumtemperatur, nach vollem Trocknungszyklus. Sandable and polishable 1 hour after cooling to room temperature, after full drying cycle. |
| | Glanzgrad gloss level | Hochglänzend 60-70 E / 20° Highgloss 60-70 E / 20° |

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Das Produkt ist für die gewerbliche Verwendung bestimmt.

All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes. The product is intended for commercial use.