

Produktbeschreibung

Flexibler 1K-Sprühfolien BaseCoat. Aufgetragen im Mehr-Schicht-Verfahren bildet der BaseCoat eine abziehbare Folienbeschichtung.

Eigenschaften











Leicht zu verarbeiten und schnell trocknend. Haftet auf allen festen und nicht saugenden Oberflächen.

Product Description

Flexible 1K spray film BaseCoat. Applied in a multi-layer process, the BaseCoat forms a peelable film coating.

Properties

Easy to apply and fast drying. Adheres to all solid and non-absorbent surfaces.

	Mischungsverhältnis Mixing ratio	Das Produkt ist spritzfertig eingestellt. The product is ready to spray.
	Klarlack TopCoat	Nach min. 2,5 Schichten BaseCoat Transparent und 2,5 Schichten BaseCoat Color versiegeln Sie die Beschichtung mit CARDIP Sprühfolie 2K TopCoat Matt (CD002) oder Glanz (CD003) + Härter (CD004) + Verdünnung (CD005).
	Verdünnung Thinner	Bei Bedarf kann bis zu 10% CARDIP Sprühfolie Verdünnung CD005 hinzugegeben werden. If required CARDIP Sprühfolie Thinner CD005 can be added up to 10%.
	Verarbeitungsverviskosität Viscosity for application	15 - 18 s (DIN 4 / 20°C) Lacktemperatur - paint temperature > 20°C
	Applikation Application	Fließbecherpistole Conventional gun 1,8 - 2,1 mm, 1,8 - 2,2 bar
	Spritzgänge Spray Runs	2,5 Schichten Transparent Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness 50-60my 2,5+ Schichten Color Trockenschichtdicke / Dry Film Thickness 60-80my Je eine geschlossene Klebeschicht und 2+ Verlaufsschichten. For each spray one closed coat for adhesion and 2+ coats evenly!
	Abluftzeiten Flash Off Times	10 Minuten zwischen den Spritzgängen / between coats 15-20 min vor dem Klarlack / before TopCoat
	Trocknung Drying Times	20°C → 30 min bis oberflächlich trocken. Zwischentrocknung vor Klarlack bei 40 °C / 15 min möglich. Intermediate drying possible before topcoat at 40 °C / 15 min.
	Lagerung Storage	Nicht über 35 °C lagern. Do not store above 35 °C. Lagerstabilität ungeöffnet bei 20 °C: 12 Monate. Storage stability unopened at 20 °C: 12 months.
	VOC	Spritzfertig max. 595 g/Liter Ready to spray max. 595 g / liter

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Das Produkt ist für die gewerbliche Verwendung bestimmt.

All current safety regulations, national legislation and requirements established by professional associations have to be strictly observed for the usage of this product. All information contained herein is based on practical experience and is given in good faith. No warranty is impressed or implied as the use of the product is outside the control of the company. Users should determine the suitability of a product or system for their own particular purposes. The product is intended for commercial use.